

Nazwa: ZALEWA BITUMICZNA DO SPOIN NA ZIMNO

Opakowanie: Wiadro stalowe 10 kg (paleta 80x120: 44 szt. x 10 kg = 440 kg).

Opis produktu i zastosowanie:

Zimna fuga MIXBUD KALTVERGUSS na bazie bitumu modyfikowanego oraz specjalnych dodatków. Służy do wykonywania spoin na nawierzchniach asfaltobetonowych oraz z betonu cementowego. Produkt przeznaczony do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powierzchniowego uszczelniania połączeń technologicznych oraz wypełniania i uszczelniania pęknięć, o szerokości szczeliny do 5 mm lub uszczelniania złącz technologicznych do ok. 15 mm szerokości. Produkt może być przetwarzany na zimno i bez LZO, doskonale penetruje i wypełnia szczeliny, doskonała przyczepność do nawierzchni, zamyka złącze na stałe, co pozwala uniknąć dalszej degradacji, umożliwia bardzo wysoką estetykę wykonania.

Sposób stosowania:

Podłoże, na które nanoszony jest produkt, musi być czyste i suche. Minimalna temperatura powietrza i nawierzchni to +5°C (z tendencją wzrostową). Należy upewnić się, że przynajmniej do czasu wyschnięcia powierzchni produktu (uzależnione od warunków atmosferycznych) nie zacznie padać deszcz (przez co najmniej jedną godzinę). Zalecane gruntowanie obrabianej powierzchni, w przypadku nawierzchni bitumicznej gruntownikiem bitumicznym w aerozolu, w przypadku nawierzchni betonowych gruntownikiem na bazie kauczuku i tworzyw sztucznych. Aplikacja produktu możliwa po wyschnięciu podkładu gruntującego. Dokładnie wymieszać produkt. Następnie dokonać aplikacji, wlać materiał równo z poziomem nawierzchni, w razie potrzeby ściągnąć nadmiar przesuwając gumową pacą wzdłuż złącza. Natychmiast po rozprowadzeniu materiału, miejsce uszczelniane posypać suchym łamanym piaskiem 0/2 mm. Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu prac.

Zużycie materiału:

Zużycie materiału zależy od porowatości nawierzchni asfaltowej oraz szerokości i głębokości szczeliny. Gęstość: ok. 1,0g / cm³.

Sposób przechowywania:

W pomieszczeniach o temperaturze powyżej 10°C, około 6 miesięcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Dystrybucja:

EMUL-KING sp. z o. o. sp. k.
ul. Szyb Walenty 18
41-700 Ruda Śląska
tel. **+48 784 820 800**
email: kontakt@emulking.pl
www.emulking.pl

Producent:

Wyprodukowano na terenie UE dla:

MIXBUD Patryk Bilke
ul. Szyb Walenty 18
41-700 Ruda Śląska

Bitumiczni specjaliści