

**Nazwa:** Reaktywna zaprawa naprawcza na zimno.

**Opakowanie:** Hobok z tworzywa 25 kg (paleta 80x120: 32 szt. x 25 kg = 800 kg).

**Opis produktu i zastosowanie:**

Reaktywna zaprawa naprawcza BITMIX na bazie specjalnie skomponowanej mieszanki kruszyw frakcji 0/4. Służy do trwałego usuwania ubytków i deformacji nawierzchni oraz korekty profilu nawierzchni. Przeznaczona do napraw wszystkich rodzajów nawierzchni, takich jak: nawierzchnie bitumiczne, lany asfalt i beton cementowy. Szczególnie zalecana do ubytków i korekty profilu nawierzchni o charakterze cienkowarstwowym. Grubość pojedynczej warstwy od 0 mm do ok. 50 mm. BITMIX zawiera specjalny środek wiążący o reaktywnych właściwościach utwardzających. BITMIX osiąga wysoką wytrzymałość początkową już po 15 minutach, po spryskaniu wodą w temperaturach otoczenia około 15-20°C. Pełne utwardzenie odbywa się w ciągu kilku godzin, w zależności od warunków atmosferycznych. Po utwardzeniu BITMIX osiąga taką samą wytrzymałość jak mieszanka mineralno-bitumiczna na gorąco.

**Sposób stosowania:**

Podłoże, na które nanoszony jest produkt, musi być czyste i powinno być suche, jeżeli to niemożliwe może być lekko wilgotne. Aplikacja produktu bezpośrednio z wiadra. Zalecane związanie luźnych frakcji pyłowych gruntownikiem bitumicznym wodnym lub rozpuszczalnikowym. Po naniesieniu, produkt luźno rozprowadzić kielnią lub łopatą z lekkim naddatkiem (około 20%). Następnie naprawiany obszar poleć wodą w ilości około 1 litr na 30 kg zaprawy. Niezwłocznie zagęścić ręcznie lub mechanicznie. Po rozprowadzeniu i zagęszczeniu zaprawy naprawczej BITMIX, naprawiane miejsce posypać piskiem łamanym 0/2 i zatrzeć. Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu prac. W przypadku uzupełniania ubytków w nawierzchni z betonu cementowego wymagane jest zagruntowanie obrabianej powierzchni gruntownikiem bitumicznym wodnym lub rozpuszczalnikowym. Zaprawa naprawcza BITMIX może być wbudowywana w ujemnych temperaturach nawierzchni i otoczenia. Technologia naprawy z wyłączeniem polewania wodą. Obrabiany obszar przed ułożeniem zaprawy BITMIX można rozgrzać i osuszyć palnikiem na propan-butan). Po otwarciu pojemnika produkt zużyć w całości.

**Zużycie materiału:**

Zużycie materiału: ok. 30 kg / 1 m<sup>2</sup> przy 1,5 cm grubości warstwy.

**Sposób przechowywania:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać na zewnątrz, chronić przed wilgocią. Produkt nie jest wrażliwy na mróz. Zalecany okres zastosowania około 6 m-cy.

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

**Dystrybucja:**

EMUL-KING sp. z o. o. sp. k.  
ul. Szyb Walenty 18  
41-700 Ruda Śląska  
tel. **+48 784 820 800**  
email: [kontakt@emulking.pl](mailto:kontakt@emulking.pl)  
[www.emulking.pl](http://www.emulking.pl)

**Producent:**

Wyprodukowano na terenie UE dla:

MIXBUD Patryk Bilke  
ul. Szyb Walenty 18  
41-700 Ruda Śląska

**Bitumiczni specjaliści**