

Nazwa: Masa zalewowa na zimno / szlam bitumiczny.

Opakowanie: Hobok stalowy 30 kg (paleta 80x120: 24 szt. x 30 kg = 720 kg).

Opis produktu i zastosowanie:

Wodny szlam bitumiczny, nie zawiera rozpuszczalników. Przeznaczony do uszczelniania drobno spękanych powierzchni asfaltowych i betonowych. Doskonale nadaje się uszczelniania porów i rakwin oraz odnowienia i uszczelnienia warstwy ścieralnej. Z uwagi na wysoką odporność na ścieranie szlam bitumiczny nadaje się do stosowania jako warstwa ścieralna. Szlam bitumiczny nie nadaje się do odnowienia profilu nawierzchni.

Sposób stosowania:

Podłoże, na które наносzony jest produkt, musi być czyste i suche, wolne od luźnego materiału. Minimalna temperatura powietrza i nawierzchni to +5°C (z tendencją wzrostową). Po dokładnym wymieszaniu produktu (zalecane mieszadło mechaniczne) stopniowo wylać materiał na uszczelniane miejsce, a następnie wypełnić pęknięcia i ubytki rozprowadzając gumową pacą (fugowanie). W przypadku mocno uszkodzonych powierzchni prace należy wykonywać w dwóch etapach, przy czym drugą aplikację można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. Po dokładnym uszczelnieniu nawierzchni, na powierzchni można pozostawić cienką warstwę ścieralną 1-3 mm. Po rozprowadzeniu produktu, miejsce uszczelniane posypać piaskiem łamanym 0/2. Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni w zależności od warunków atmosferycznych od 15 do 30 min. po zakończeniu prac.

Zużycie materiału:

Zużycie materiału zależy od porowatości nawierzchni asfaltowej oraz szerokości i głębokości pęknięć. Zużycie: ok. 1,5 - 2,5 kg / m².

Sposób przechowywania:

W pomieszczeniach o temperaturze powyżej 10°C, przez około 6 miesięcy. Nie dopuścić do przemarznięcia.

Zgodnie z Rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Dystrybucja:

EMUL-KING sp. z o. o. sp. k.
ul. Szyb Walenty 18
41-700 Ruda Śląska
tel. **+48 784 820 800**
email: kontakt@emulking.pl
www.emulking.pl

Producent:

Wyprodukowano na terenie UE dla:

MIXBUD Patryk Bilke
ul. Szyb Walenty 18
41-700 Ruda Śląska

Bitumiczni specjaliści