

MIXBUD KRUSZFIX 0/2

Bitumiczni specjaliści

25 kg

Nazwa: ZAPRAWA NAPRAWCZA MIXBUD KRUSZFIX 0/2

Opakowanie: Hobok z tworzywa 25 kg (paleta 80x120: 18 szt. x 25 kg = 450 kg).

Opis produktu i zastosowanie:

Zaprawa naprawcza, 2-składnikowa, bezrozpuszczalnikowa mieszanka mineralno-bitumiczna. Składa się z emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami oraz piasku łamanego 0/2 mm z dodatkami. Wbudowywana na zimno, jest materiałem do wykonywania drobnych remontów dróg w zakresie uzupełniania niewielkich ubytków powierzchniowych, usuwania nierówności, zagłębień lub kolein (korekta profilu do około 1,5 cm). Charakteryzuje się szybkim utwardzaniem, obszar remontu dostępny dla ruchu po 10-15 min. od zakończeniu prac. Możliwe do zastosowania dla wszystkich kategorii ruchu.

Sposób stosowania:

Podłoże, na które nanoszony jest produkt, musi być czyste i suche wolne od olejów i smarów. Minimalna temperatura powietrza i nawierzchni to +8°C (z tendencją wzrostową). W szczególnych przypadkach zaleca się zagruntowanie podłoża (cienką warstwą emulsji asfaltowej do złączy międzywarstwowych, zwykłą lub modyfikowaną, emulsje można rozcieńczyć wodą do około 40% lub rozpuszczalnikowym podkładem bitumicznym np. w aerozolu) w celu dokładnego związania luźnych frakcji pyłowych. Nakładanie właściwej mieszanki mineralno-bitumicznej możliwe po całkowitym wyschnięciu podkładu gruntującego. Przed rozpoczęciem przygotowania mieszanki mineralno-bitumicznej należy dobrze wstrząsnąć pojemnikiem z emulsją (dokładnie wymieszać). Następnie wlać wymieszaną emulsję do wiadra z kruszywem ponownie dokładnie mieszając za pomocą kielni lub mieszadła mechanicznego. Oba składniki zostały dobrane w optymalnych proporcjach. Jednak w szczególnych przypadkach (np. zbyt szybki czas wiązania w upalne dni) w razie potrzeby można dolać niewielką ilość wody do uzyskania maksymalnie półpłynnej konsystencji i ponownie dokładnie wymieszać. Po dokładnym wymieszeniu produktu, wylać mieszankę na obrabianą powierzchnię, jednocześnie rozprowadzając stalową lub gumową pacą. Maksymalna grubość układanej warstwy mieszanki wynosi do 1,5 cm. Należy unikać powstawania kałuż. Czas na rozprowadzenie mieszanki zależy od warunków atmosferycznych i ilości dolanej wody podczas przygotowywania mieszanki. Mieszankę należy wbudować do 10-15 min od czasu jej przygotowania. Po rozprowadzeniu i wyprofilowaniu mieszanki, obrabiany obszar posypać piaskiem łamanym 0/2 mm. Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni po około 10-15 min od zakończenia prac. W szczególnych wypadkach np. upalne dni lub pierwsze użycie produktu zaleca się przygotowanie próbnego zarobu mieszanki lub przygotowywanie mieszanki mniejszymi partiami zachowując dokładne proporcje. Przygotowanie mniejszych partii mieszanki wymaga wcześniejszego, dokładnego wymieszania obu składników osobno (emulsji i frakcji piasku 0/2 mm).

Zużycie materiału:

Zużycie materiału zależy od grubości układanej warstwy. Gęstość: ok. 2,55 g / cm³.

Sposób przechowywania:

W pomieszczeniach o temperaturze powyżej 10°C, około 8 miesięcy.

SKŁADNIK A:

Emulsji asfaltowej modyfikowana polimerami (5 kg).
Zgodnie z Rozporządzeniem CLP produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

SKŁADNIK B:

Mieszanka mineralna 0/2 wraz z utwardzaczem (20 kg).

Rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

Środki ostrożności:

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



UWAGA

Dystrybucja:

EMUL-KING sp. z o. o. sp. k.
ul. Szyb Walenty 18
41-700 Ruda Śląska
tel. **+48 784 820 800**
email: kontakt@emulking.pl
www.emulking.pl

Producent:

Wyprodukowano na terenie UE dla:
MIXBUD Patryk Bilke
ul. Szyb Walenty 18
41-700 Ruda Śląska

PRODUKTY DLA DROGOWNICTWA: www.emulking.pl