



RED KING

25 kg

Nazwa: Masa uszczelniająca na zimno, kolor czerwona cegła.

Opakowanie: Hobok stalowy 25 kg (paleta 80x120: 24 szt. x 25 kg = 600 kg).

Opis produktu i zastosowanie:

Masa uszczelniająca MIXBUD RED KING, na bazie bitumu, rozpuszczalników i tworzywa sztucznego. Służy do uszczelniania szerokiego spektrum pęknięć nawierzchni asfaltowych w kolorze czerwonej cegły. Przeznaczona do napraw pęknięć nawierzchni o charakterze: siatkowym, pojedynczych rys oraz mikropęknięć. Zastosowanie w szczelinach pęknięć do 5 mm szerokości. Produkt penetruje i wypełnia szczelinę aż do jej podstawy. Pęknięcia pozostają trwale zamknięte przywracając ciągłość i szczelność nawierzchni.

Sposób stosowania:

Podłoże, na które nanoszony jest produkt, musi być czyste i suche. Minimalna temperatura powietrza i nawierzchni to +5°C (z tendencją wzrostową). Po dokładnym wymieszaniu produktu wylać materiał na uszczelniane miejsce, a następnie wypełnić pęknięcia rozprowadzając twardą miotłą lub gumową pacą (fugowanie). Następnie natychmiast posypać piaskiem łamanym 0/2 lub żwirem 1/3 mm (w kolorze białym/mlecznym lub zbliżonym). Ponowne oddanie do ruchu naprawianej nawierzchni bezpośrednio po zakończeniu prac.

Zużycie materiału:

Zużycie materiału zależy od porowatości nawierzchni asfaltowej oraz szerokości i głębokości pęknięć. Zużycie: ok. 1,5 - 1,8 kg / m².

Sposób przechowywania:

Produkt nie wrażliwy na mróz. Czas przechowywania w zamkniętych pojemnikach, co najmniej 24 miesiące.

Bitumiczni specjaliści

Rodzaj zagrożenia:

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H315 - Działa drażniąco na skórę.

Środki ostrożności:

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.



UWAGA

UN 1993

Dystrybucja: EMUL-KING sp. z o. o. sp. k., ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska
tel. +48 784 820 800
email: kontakt@emulking.pl
www.emulking.pl

Producent: Wyprodukowano na terenie UE dla:
MIXBUD Patryk Bilke ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska

PRODUKTY DLA DROGOWNICTWA: www.emulking.pl